

CEMENT PRIMER

Primer cementizio

DESCRIZIONE

Cement Primer Isoplam[®] è un primer cementizio in polvere da applicare a pavimento su supporti in calcestruzzo per le riprese di getto.
E' ideale come fondo di aggancio per i rivestimenti architettonici in ItalianTerrazzo[®] Isoplam[®], per le pastine in bassi spessori in Pavilux Overlay Isoplam[®] o in Plam Stampable Overlay Isoplam[®],

VANTAGGI

Cement Primer Isoplam[®]:

- garantisce un'ottima adesione sui supporti in cls;
- si può utilizzare sia per interni che per esterni;
- è di colore grigio: si possono eseguire anche riporti di spessori minimi e con colorazioni chiare senza che si noti il primer;
- è esente da cloruri;
- è adatto anche su fondi umidi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il sottofondo deve rispettare le normative UNI 11146 e UNI EN 206 e deve presentarsi pulito, integro e privo di contaminazioni (oli, grassi, resine, cere...) ed essere irruvidito e reso poroso mediante fresatura, pallinatura o lavaggio ad alta pressione al fine di ottenere una buona adesione.

E' necessario bagnare abbondantemente la superficie il giorno precedente alla stesura di Cement Primer avendo cura, prima dell'utilizzo, di rimuovere eventuali ristagni d'acqua che ne comprometterebbero l'aggancio.

MISCELAZIONE E APPLICAZIONE

Ad un vaso da 20 kg di Cement Primer aggiungere dai 4,5 ai 5,5 litri d'acqua e mescolare per circa 3 minuti con un miscelatore a bassa velocità fino a quando non si raggiunge una consistenza omogenea. Applicare il prodotto così ottenuto sulla superficie per mezzo di Scopa a setole dure Isoplam[®] fino a raggiungere uno spessore di 1-2 mm. Applicare poi immediatamente "fresco su fresco" l'impasto desiderato. Nel caso in cui Cement Primer si asciugasse troppo in fretta, è necessario applicare un'altra mano di prodotto.

Se si applicasse l'impasto desiderato quando Cement Primer fosse già asciutto, verrebbe compromessa l'adesione dello stesso al supporto con conseguente distacco.

Cement Primer Isoplam[®] si applica a temperature superiori ai 5°C.

CONSUMI

I consumi di Cement Primer Isoplam[®] variano in funzione del supporto (porosità, materiali impiegati ecc.). Indicativamente i consumi possono variare da 1,8 a 2,2 kg/m².

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Cement Primer Isoplam[®] è fornito in vasi da 20 kg.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato con temperature non inferiori a 5°C e, se conservato in modo adeguato, è garantito 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

SICUREZZA

Il prodotto è destinato al solo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

IMPORTANTE

Il prodotto CEMENT PRIMER è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

Il prodotto CEMENT PRIMER è destinato all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta.