

DECO PRIMER PLUS

Aggrappante uniformante di assorbimento

DESCRIZIONE

Deco Primer Plus Isoplam® è un promotore di adesione monocomponente al quarzo a base acqua che trova largo impiego come uniformante di assorbimento prima dell'applicazione dei prodotti dei sistemi Microverlay®, Oxydecor e Plamina in presenza di supporti in ceramica o olatri rivestimenti, massetti, autolivellanti.

CAMPI D'IMPIEGO

Deco Primer Plus è applicabile su:

- ceramica;
- calcestruzzo;
- laterizi;
- pietre naturali;
- intonaci cementizi o in gesso;
- cartongesso;
- legno;
- alluminio e metalli in genere;
- plastica e pvc.

VANTAGGI

Deco Primer Plus:

- è pronto all'uso;
- è utilizzabile sia per applicazioni in interno che in esterno, a parete e a pavimento;
- ha un ridottissimo contenuto di VOC;
- non è infiammabile;
- aderisce su molteplici tipologie di supporti;
- è un uniformante di assorbimento per cicli che prevedano l'impiego di rasanti cementizi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Su intonaco: il supporto deve essere maturo, asciutto, pulito da olii, resine, sporco, cere, efflorescenze, boiacche e deve presentarsi ben coeso e non friabile. Eventuali sostanze estranee preesistenti sulla superficie andranno rimosse mediante carteggiatura, fresatura, sabbiatura, pallinatura o idrolavaggio. Eventuali buche, fori, cavillature ecc. andranno preventivamente riparati.
- Su legno: il supporto deve essere leggermente carteggiato; vecchie pitture sfoglianti vanno rimosse; vernici ben ancorate al legno andranno leggermente irruvidite mediante leggera carteggiatura; eventuali tracce di resina vanno rimosse con Iso Nitro Isocolor®. La polvere andrà accuratamente rimossa ed eventuali buchi stuccati.
- Su ceramica: le fughe tra le piastrelle andranno stuccate e la superficie andrà levigata. La polvere andrà accuratamente rimossa.
- Su superficie zincate in alluminio o metalliche: la superficie andrà sgrassata e andrà rimossa ogni traccia di ossidazione.
- Su superfici in PVC: la superficie andrà carteggiata leggermente e pulita accuratamente.

APPLICAZIONE

Deco Primer Plus è pronto all'uso e va accuratamente mescolato.
Il prodotto andrà applicato in due strati mediante rullo o pennello, avendo cura di far asciugare il primo strato prima di applicare il secondo (ovvero dopo ca 60 minuti).
Pulire gli strumenti di lavoro con acqua prima possibile.
L'applicazione del rivestimento andrà effettuata dopo la completa asciugatura di Deco Primer Plus.

INFORMAZIONI TECNICHE

Aspetto	Liquido denso
Colore	Biancastro
Granulometria degli inerti contenuti	Inferiore a 0,30 mm
Peso specifico	1,05
Temperatura di applicazione	Tra +5°C e +35°C
Tempo di asciugatura a +23°C e U.R. 50%	Ca 60 minuti

CONSUMI

Deco Primer Plus ha un consumo compreso tra 0,2 e 0,3 kg/mq per le complessive due mani (ovvero 1 litro di prodotto copre ca 3,3-5 mq) a seconda del grado di assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Deco Primer Plus viene fornito in vasi da Lt. 5.
Nelle confezioni originali e sigillate, immagazzinato in luogo chiuso e protetto a temperature comprese tra 5 e 35°C rimane inalterato per almeno 12 mesi dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).
Teme il gelo.

SICUREZZA

Deco Primer Plus Isoplam® è un prodotto destinato al solo uso professionale.
Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.